



#### 无碱玻璃纤维拉挤用合股无捻粗纱

无碱玻璃纤维拉挤用合股无捻粗纱适用于聚酯树脂、乙烯基酯树脂和环氧树脂等，与多种树脂体系相溶。

无碱玻璃纤维拉挤用合股无捻粗纱应用于玻璃钢拉挤成型,制造各种玻璃钢型材，如帐篷、格栅、抽油杆、电缆槽等。

#### 产品特点:

- 1、张力均匀，集束性好，悬垂度小
- 2、无毛羽，线密度均匀
- 3、在树脂中能快速和彻底浸透
- 4、优良的机械性能。

#### 产品参数:

产品代号	纤维直径 (um)	线密度 (Tex)	水份含量 (%)	可燃物含量 (%)	断裂强度 (N/tex)	卷重 (Kg)
EW210H	13	1200、2400、4800、 9600	≤0.10	0.55±0.15	≥0.35	20±0.5
EW256H	13	1200、2400、4800、 9600	≤0.10	0.55±0.15	≥0.35	20±0.5

地址: 上海普陀区中山北路 2668 号联合大厦 2012 室  
电话: +86 21 32250215 传真: +86 21 62576357  
邮编: 200063 E-mail: sales@junrao.com

Add: Rm 2012,United Building,No.2668 North Zhongshan  
Road,Putuo district,Shanghai,PRC  
Tel: +86 21 32250215 Fax: +86 21 62576357  
P.C.: 200063 E-mail: sales@junrao.com