



高硅氧玻璃纤维纱

高硅氧玻璃纤维纱是采用 $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 三元系统玻璃球经拉丝、退并及后处理而成的无机纤维，广泛用于耐高温、绝缘材料、隔热隔热材料、高温气体和液体过滤材料和航天飞行器的防热抗烧蚀及透波材料等。包括连续纱、定长纱、短切纱等。

产品性能:

优良的耐高温、耐酸、抗腐蚀、高绝缘、低介电性等。

一、 连续纱规格:

产品代号	线密度 (tex)	捻度 (捻/米)	断裂强度, N	SiO_2 , %	高温收缩率 (1000℃)
BCT8-120S120D	120±12	120±18	20	≥96	≤4%
BCT8-160S120D	160±16	120±18	25	≥96	≤4%
BCT8-220S180D	220±22	180±18	30	≥96	≤4%

二、 定长纱规格:

高硅氧定长纱是一定长度的纱束，用于增强酚醛塑料压制耐烧蚀体等。

地址: 上海普陀区中山北路 2668 号联合大厦 2012 室
电话: +86 21 32250215 传真: +86 21 62576357
邮编: 200063 E-mail: sales@junrao.com

Add: Rm 2012,United Building,No.2668 North Zhongshan Road,Putuo district,Shanghai,PRC
Tel: +86 21 32250215 Fax: +86 21 62576357
P.C.: 200063 E-mail: sales@junrao.com



上海君饶贸易有限公司
Shanghai Junrao Trading Co.,Ltd

上海君饶

<http://www.junrao.com>

021-32250215

产品代号	项 目	指 标
BST8-220S180D	热灼失量	$\leq 3\%$
	SiO ₂	$\geq 96\%$
	线密度	220 ± 22 tex
	断裂强度,	$\geq 4N$
	长 度	950 ± 150 米

地址: 上海普陀区中山北路 2668 号联合大厦 2012 室
电话: +86 21 32250215 传真: +86 21 62576357
邮编: 200063 E-mail: sales@junrao.com

Add: Rm 2012,United Building,No.2668 North Zhongshan Road,Putuo district,Shanghai,PRC
Tel: +86 21 32250215 Fax: +86 21 62576357
P.C.: 200063 E-mail: sales@junrao.com